

Harbolite 900 S



Agent de précouche utilisé principalement pour les filtres à alluvionnage.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ◆ **Formulation** : Adjuvant de filtration (Perlite).



MODE D'EMPLOI

- ◆ Faire gonfler 2 à 3 heures avant utilisation dans de l'eau froide.
- ◆ **Dosage** : 200 g à 500 g/m² de surface filtrante.



SPÉCIFICATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

- **Aspect** : Poudre
- **Couleur** : Blanche
- **Plomb** : < 5 ppm
- **Humidité** : < 1% du poids à l'expédition
- **Pureté** : > 99 %
- **Cendres** : 5 % environ
- **pH (suspension 10%)** : 7.0
- **Fer** : < 300 ppm



TAILLE TYPE DES PARTICULES

- **Rétention au tamis à 106 microns mesh (% du poids)** : 30
- **10% des particules inférieures à (microns)** : 15
- **25% des particules inférieures à (microns)** : 24
- **50% des particules inférieures à (microns)** : 36
- **75% des particules inférieures à (microns)** : 56
- **90% des particules inférieures à (microns)** : 80



CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- ◆ Sacs de 20 kg.
- ◆ Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans odeur. Utiliser rapidement après ouverture.